

AGUAPLAST®

Enduit à séchage rapide pour l'intérieur.

Champs d'application

- Résoud les problèmes de réparation et de finition intérieures, en UN seul produit.
- Bouche les trous de max. 50 mm
- Égalisation de parois et supports très irréguliers
- Restauration de supports en relief et de murs peints
- Fine couche de finition appliquée directement sur carrelages et mosaïques de cuisines, salles de bain, etc.
- Peut s'appliquer directement sur support humide

Propriétés

- Séchage super rapide : peut-être poncé et peint après 3 heures à peine, d'où le considérable gain de temps pour la coordination, dans la suite des opérations sur tous les supports
- Adhérence exceptionnelle sur tous types de support, les plus poreux (plâtres, panneaux de gypse, ciment, béton, bois, pierre) comme les moins et les non poreux (carrelages, anciens murs peints, mosaïques, plâtre projeté)
- Haute capacité de remplissage, par passage de maximum 50 mm d'épaisseur et un minimum de retrait
- Applicable mouillé sur mouillé
- Finition blanche impeccable, convenant à tout type de peinture, papier peint, papier vinyle, enduit, etc.
- Facile à poncer

Descriptif

<i>Teintes :</i>	Blanc ; teinture possible dans toutes les tonalités du Nuancier Universel Vista
<i>Sous forme de :</i>	Poudre
<i>Dilution :</i>	Néant
<i>Conditionnement :</i>	Boîte 1 kg et 4 kg Seau 6 kg Sac renforcé à poignée 15 kg
<i>Stockage :</i>	Douze mois, dans son emballage d'origine fermé, à l'abri du gel, du soleil et de l'humidité



<i>Rendement :</i>	1 kg de poudre x m ² x mm d'épaisseur
<i>Épaisseur de couche max. :</i>	50 mm
<i>Dosage du Mélange :</i>	1 kg poudre-0,4 litre d'eau
<i>Délai de mise en œuvre :</i>	45 minutes
<i>Classification :</i>	EN 16566 G3S2V2W2A0C0RA
<i>Liant :</i>	Résines hydrauliques et polymères solubles
<i>Densité :</i>	1,30 g/cm ³ (pâte)
<i>Épaisseur de grain :</i>	100 microns (très fin)
<i>pH :</i>	11 en pâte, 9 après 24 heures

Application

Après préparation du produit, le délai d'application est d'env. 45 minutes.
Pour de plus grandes quantités, il est recommandé d'utiliser un mélangeur/malaxeur, jusqu'à obtention d'une pâte homogène sans grumeaux.
Application avec outil en acier inoxydable (truelle, couteau ou spatule).
Nettoyage de l'outillage à l'eau, sitôt après utilisation.
Si le produit commence à se figer, ne pas le remélanger.

Température

Application entre 10°C-30°C et <70 % HR.

Séchage (+20°C / 60 % d'humidité relative)

Repeignable : Après env. 3 heures
Toutes les indications ci-dessus dépendent de l'épaisseur de couche et de facteurs environnementaux tels que la température et l'humidité relative de l'air ambiant.

Support

Le support doit être stable, sec, exempt de poussières et de graisses.

Les supports farinants ou très poreux doivent être préalablement stabilisés ou humidifiés.

Éliminer d'abord les parties mal adhérentes.

Indication particulière

Ne pas appliquer sur des surfaces présentant une humidité permanente ou sous l'eau.

Mesures de protection

Voir fiche de sécurité.

Identifiants

Voir fiche de sécurité.

Unités de conditionnement

Code art.	Emballage	Unité/boîte	Palette
70219-002	1 kg	Boîte 10x1	63 (10x1)
70219-001	4 kg	Boîte 4x4	28 (4x4)
70219-005	6 kg	Seau 1	
70219-004	15 kg	Sac 1	48 pièces

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.

La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr.

12-5-2020.

Une marque exclusive de **VISTAPAIN**T