

AGUAPLAST®

Mastic léger pour trous et fissures.

Champs d'application

- Surfaces intérieures poreuses de type plâtrage, plaque de carton-plâtre, peinture, ciment, béton, bois, polystyrène, etc.
- Réparation et replâtrage de murs après retrait du papier peint
- Rebouchage de trous et fissures jusqu'à 10 mm
- Réparation et recollage de moulures en plâtre et polystyrène

Propriétés

- Sans fissuration, retrait minimal
- Bonne adhérence
- Donne une surface ultra fine et lisse, idéale à peindre avec des peintures en tous genres
- Facilité d'application et de ponçage
- Sèche vite
- Antifongique

Descriptif

Teinte :	Blanc
Sous forme de :	Pâte prête à l'emploi
Diluant :	Eau
Conditionnement :	Seau plastique d'1 kg
Stockage :	Sous son emballage d'origine, à l'abri du gel, du soleil et de l'humidité
Épaisseur de couche max. :	5 mm
Temps d'application :	Illimité
Liant :	Copolymères acryliques
Densité :	1,40 g/cm ³



Épaisseur de grain : 200 microns (fin)

Mise en œuvre

Secouer avant utilisation.

Appliquer deux couches voire plus en cas de trous et fissures plus importants. Poncer après séchage.

Utiliser outillage inox : couteau à enduire ou spatule. Nettoyage de l'outillage à l'eau, sitôt après.

Température

Mise en œuvre entre 10°C-30°C et <70 % d'HR.

Séchage (+23°C / 65 % d'humidité relative de l'air)

Temps de séchage : 12 hres/1 mm

24 hres/2mm

Repeignable : Après séchage complet

Tous les détails ci-avant dépendent de l'épaisseur de couche et de facteurs environnementaux tels que température et humidité relative.

Support

Le support doit être stable, sec, exempt de poussières et de graisses.

Indication particulière

Ne pas appliquer sur des surfaces exposées en permanence à l'humidité. Prétraiter les éléments métalliques avec un primaire antirouille.

Mesures de protection

Voir fiche de sécurité.

Identifiants

Voir fiche de sécurité.

Unité de conditionnement

Code art.	Conditionnement	Unités	Palette
70479-001	Seau d'1 kg	12x1	54 (12x1 kg)

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.

La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr.

28-1-2021.

Une marque exclusive de **VISTAPAIN**T