

800125 - Zelfvulkaniserende tape zwart

Omschrijving	Zelfvulkaniserende PIB tape (polyisobutyleen tape).
Product-eigenschappen	Vulkaniseerd snel bij aanbrengen onder spanning. Toepasbaar in combinatie met vele rubbers en kabel-isolatiematerialen zoals PE, PVC, butyl en neopreen. Hoge weerstand tegen ozon en onderdompeling in water.
Toepassings-voorbeelden	Anti-corrosiebandage voor pijpleidingen. Isolatiebandage bij electriciteitsinstallaties. Tijdelijke afdichten van lekkages. Waterdicht afdichten van PE gesealde kabelsystemen of moffen bij bijvoorbeeld telefooninstallaties.
Opslag en veroudering	Houdbaarheid 1 jaar indien opgeslagen in de originele verpakking bij een kamer temperatuur van 20°C, een relatieve vochtigheidsgraad van 50% en buiten direct zonlicht.
Aanbrengtips	Alle ondergronden moeten schoon zijn en/of vuil- en stofvrij zijn. Ondergrond ontvetten met Isopropyl alcohol. Tape tijdens aanbrengen ferm aandrukken.
Aanvullende technische eigenschappen	Vermijd direct contact met oplosmiddelen op basis van petroleum daar deze de elektrische eigenschappen van de tape kunnen beïnvloeden.

Stokvis Tapes Nederland B.V.
 Van Hennaertweg 10
 2952 CA Alblasterdam
 tel +31 (0)78 699 21 00
 fax +31 (0)78 699 21 99
www.stokvistapes.nl
info@stokvistapes.nl

TECHNISCHE GEGEVENS

Drager	PIB	
Kleeflaag	Zelf-vulcaniserend	
Kleur	Zwart	
Schutlaag	PVC gekrept	
Waterbestendig	Ja	
UV bestendig	Ja	
Weekmaker bestendig	Ja	
Verouderingsbestendig	Ja	
Dikte Totaal	0,5 mm	19,7 Mils
Treksterkte lengterichting	25 N/25mm	5,71 Lbs/inch
Verlenging in lengterichting	900 %	
Doorslagspanning	42 kV	
servicetemperatuur	Tussen -40 en 90 °C	Tussen -40 en 194 °F
Electrische weerstand	15 TΩ	

Vrijwaring: De waarden in dit document zijn slechts gemiddelden. Om juridische redenen benadrukken wij dat de informatie over deze gegevens beschikbaar is 'zoals deze is' en dat Stokvis Tapes, een ITW-onderneming, geen garanties biedt met betrekking tot de nauwkeurigheid en volledigheid ervan, noch met betrekking tot interpretaties op basis van deze informatie.

Zie onze toepasselijke leveringsvoorwaarden. Elke gebruiker moet zelf testen of het product geschikt is voor het beoogde gebruik en draagt in verband daarmee zelf alle risico en aansprakelijkheid. Stokvis Tapes is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van ongeschiktheid van het product. Er zijn tal van factoren waarop Stokvis Tapes geen invloed heeft en die gevolgen kunnen hebben voor het gebruik en de werking van het product in een bepaalde toepassing, zoals de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt en de tijd en omgeving waarin het product geacht wordt te werken. Aangezien alleen de gebruiker kennis van en invloed op deze factoren heeft, is het essentieel dat hij het product van Stokvis Tapes vooraf beoordeelt om te bepalen of het geschikt is voor een bepaald doel en de wijze waarop hij het wil toepassen.

De gebruiker mag de informatie gebruiken om deze te bekijken, te kopiëren en te verspreiden mits Stokvis Tapes, een ITW-onderneming, altijd wordt genoemd als de bron. De informatie is alleen bedoeld voor informatief en niet-commercieel gebruik.

Intellectueel eigendom: Stokvis Tapes, een ITW-onderneming, behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot dit document en de informatie die hierin is opgenomen. Het is ten strengste verboden om deze zonder uitdrukkelijke toestemming te reproduceren, te gebruiken of openbaar te maken aan derde partijen.